

# Austrotherm Umkehrdachvlies WA



Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

- ▶ Kein  $\Delta U$ -Zuschlag
- ▶ Mehrlagige Verlegung möglich

**Anwendung:** Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

**Lieferform:** Rollenabmessungen : 3,00 m x 50,00 m  
Lieferdicken : **0,68 mm**

**Techn. Daten:** Farbe: grau  
Flächengewicht: 120g/m<sup>2</sup> ±10  
Brandverhalten: E  
sd-Wert: 0,02 m  
Freibewitterungszeit: 2 Monate  
Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +80°C  
Kaltbiegeverhalten: -40°C  
Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1  
Höchstzugkraft: 300N/5cm -30/+40  
(DIN 12311-1: MC / CD) 230N/5cm -40/+30  
Dehnung: 100% -20/+20  
(DIN 12311-1: MC / CD) 110% -20/+20  
Weiterreißwiderstand: 210N -20/+30  
(DIN 12311-1: MC / CD) 190N -30/+30  
Maßhaltigkeit: < 1%  
Erhöhte Anforderung zum Alterungstest: 80°C

**Verarbeitung:** Max. Anwendungsgrenztemperatur: 80°C

Austrotherm Umkehrdachvlies WA enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 02/2018 DBA

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.