

Produktdatenblatt

# Austrotherm EPS<sup>®</sup> F Leibungsplatte



Leibungsdämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff

- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Gut wärmedämmend
- ▶ Einfache Verarbeitung

<b>Anwendung:</b>	Fenster- und Türleibungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)	
<b>Lieferform:</b>	Plattenabmessungen: Lieferdicken: Kantenausbildung:	1000 x 500 mm <b>10 - 50 mm</b> gerade Kante (GK)
<b>Produktart:</b>	Expandierter Polystyrol Hartschaum nach Ö-Norm EN 13163 nach Ö-Norm B 6000	(EPS) EPS EPS-F
<b>Kennzeichnung:</b>	1 roter Streifen	
<b>Bezeichnungsschlüssel:</b>	EPS-EN 13163-L3-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1- TR150-BS100	
<b>Qualität:</b>	Styropor GPH Gütesiegel	
<b>Techn. Daten:</b>	Wärmeleitfähigkeit : Zugfestigkeit: Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient: Wasseraufnahme Kapillar: Wasserdampfdiffusionswiderstand: Elastizitätsmodul: Brandverhalten EN 13501-1:	<b>0,040 W/mK</b> 150 kPa 0,06 mm/mK 3-4 Vol% 20 – 50 4,0 N/mm <sup>2</sup> = 4000 kPa E
<b>Verarbeitung:</b>	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	85°C

Austrotherm EPS<sup>®</sup> enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 01/2017

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

**Austrotherm GmbH**

Firmenbuch: LG Eisenstadt, FN 118389b • UID: ATU 21355209 • EORI: ATEOS000000804

[www.austrotherm.com](http://www.austrotherm.com)



**Verwaltung/Verkauf:**  
A-2754 Waldegg/Wopfing, Friedrich Schmid-Str. 165  
Tel.: +43 2633 401-DW, Fax: -270  
info@austrotherm.at

**Werk I: (Firmensitz)**  
A-7423 Pinkafeld, Peter Schmid-Gasse 1  
Tel.: +43 2633 401-DW, Fax: -370  
info@austrotherm.at

**Werk II:**  
A-7083 Purbach, Industriestraße 1  
Tel.: +43 2633 401-DW, Fax: -411  
info@austrotherm.at

