


Austrotherm Resolution® Flachdach - Dämmplatte



gelistet auf
baubook
Die Datenbank für
ökologisches Bauen & Sanieren



Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur. Optimal für die Anwendung als Flachdachdämmung wie z.B. Gefälledachdämmung, Warmdachdämmung, Duodachdämmung geeignet. Extrem niedrige Aufbauhöhe möglich.

- ▶ Superschlank – platzsparende Dämmlösung
- ▶ Enorme Gewichtsersparnis
- ▶ Ausgezeichnetes Brandverhalten

Anwendung:	Bereiche mit Druckbelastung, Gefälledach als Unterlagsplatte		
Lieferform:	Plattenabmessung:	1000 x 1250 mm	
	Lieferdicken:	40 – 300 mm	
	Kantenausbildung:	gerade Kante (GK)	
Produktart: (in Anlehnung)	Resol-Hartschaum nach Ö-Norm EN 13166 Kaschierung	(PF) PF	Oberseite mit 3mm EPS plus
Bezeichnungs- Schlüssel:	PF-EN 13166-L1-W1-T1-S1-DS(N)-DS(70,90)-DS(-20,-)-CS(10)120-CV		
Techn. Daten:	Norm		
	Wärmeleitfähigkeit λD:	EN 13166	0,022 W/mK
	Druckfestigkeit:	EN 826	120 kPa
	Schubmodul:	EN 12090	>250 kPa
	Scherfestigkeit:	EN 12090	>30 kPa
	DS (N):	EN 1603	Dimensionsstabilität bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
	DS (70,90):	EN 1604	Dimensionsstabilität 48h bei 70°C, 90% relative Luftfeuchtigkeit
	DS (-20,-):	EN 1604	48h bei -20°C
	Rohdichte:	DIN EN 1602	ca. 35 kg/m³
	Geschlossenzelligkeit:	EN ISO 4590	> 90%
	Wasserdampfdiffusions widerstand:	DIN EN 12086	10-20
	Brandverhalten:	EN 13501-1	E
Verarbeitung:	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	130°C	

Anwendungshinweise:

Austrotherm Resolution® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.
Austrotherm Resolution® ist frei von Chlor und Chloriden.

Austrotherm Resolution® ist resistent gegen kurzfristigen Kontakt mit Benzin und mit den meisten verdünnten Säuren, Laugen und Mineralölen.

Bei längerfristigem Kontakt von Austrotherm Resolution® mit Kleber bzw. Klebemörtel ist ein solcher mit einem pH-Wert von max. 12 zu verwenden.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 09/2019

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

