

Produktdatenblatt

Austrotherm Umkehrdachvlies WA



Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

- ▶ Kein ΔU -Zuschlag
- ▶ Mehrlagige Verlegung möglich

Anwendung: Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach

Lieferform: Rollenabmessungen : 3,0m x 50,0m
Lieferdicken : **0,68 mm**

Techn. Daten:

Farbe:	grau
Flächengewicht:	120g/m ² ±10
Brandverhalten:	E
Sd-Wert:	0,02m
Freibewitterungszeit:	2 Monate
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis +80°C
Kaltbiegeverhalten:	-40°C
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Höchstzugkraft	300N/5cm -30/+40
(DIN 12311-1: MC / CD)	230N/5cm -40/+30
Dehnung:	100% -20/+20
(DIN 12311-1: MC / CD)	110% -20/+20
Weiterreißwiderstand	210N -20/+30
(DIN 12311-1: MC / CD)	190N -30/+30
Maßhaltigkeit:	< 1%
Erhöhte Anforderung zum Alterungstest:	80°C

Verarbeitung: Max. Anwendungsgrenztemperatur: 80°C

Austrotherm Umkehrdachvlies WA enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.