

## Produktdatenblatt

# Austrotherm PE 3/200



Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden mit integrierter Dampfbremse

- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Integrierte Dampfbremse
- ▶ Einfach zu verarbeiten

### Anwendung:

Trittschalldämmung zwischen Parkett- Laminatböden und Estrich, Raumschallverminderung und erhöhter Gehkomfort, schützt Parkett und Laminat vor Rückfeuchtung aus dem Estrich, mit Selbstkleberand leicht zu verarbeiten. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.

### Lieferform:

Rollenabmessungen:  
Lieferdicke:

1,0 m x 30 lfm  
**3,0 mm**

### Technische Daten:

Wärmedurchlasswiderstand:  
Raumgewicht:  
Trittschallverbesserung:  
Äquivalente Wasserdampfdiffusion:  
Druckfestigkeit:  
Farbe Unterseite:  
Farbe Oberseite:  
Brandverhalten:

**0,0488 m<sup>2</sup>K/W**  
ca. 25 kg/m<sup>3</sup>  
16 – 18 dB  
> 100 m (sD-Wert)  
10 kPa  
weiß  
blau  
E

### Verarbeitung:

max. Anwendungsgrenztemperatur

-30 bis +90°C

### Eigenschaften:

- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Chemisch neutral
- Kein Gefahrenstoff
- Voll recyclebar
- Reißfest
- Staub- und fusselfrei
- Wasserabweisend

### Unverträglichkeit:

- Baustoffe mit Lösungsmitteln
- Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln
- Teerprodukten
- Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin
- Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin  
Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik

Bearbeitung: 03/2025

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.