

Produktdatenblatt

Austrotherm Silver Plus



Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden mit integrierter Dampfbremse

- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Integrierte Dampfbremse
- ▶ Mit 10 cm Überstand und Selbstklebend

Anwendung: Trittschalldämmung zwischen Parkett- Laminatböden und Estrich, Raumschallverminderung und erhöhter Gehkomfort, schützt Parkett und Laminat vor Rückfeuchtung aus dem Estrich, mit Selbstkleberand leicht zu verarbeiten.
Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.

Lieferform: Rollenabmessungen: 1,0 m x 25 lfm
Lieferdicke: **1,3 mm**

Technische Daten: Wärmedurchlasswiderstand (beheizte Böden): **0,025 m²K/W**
Raumgewicht: ca. 100 kg/m³
Trittschallverbesserung: 17 – 18 dB
Äquivalente Wasserdampfdiffusion: > 200 m (sD-Wert)
Druckfestigkeit: > 60 kPa
Farbe: grau
Brandverhalten: E

Eigenschaften:

- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Chemisch neutral
- Kein Gefahrgut
- Voll recyclebar
- Reißfest
- Staub- und fusselfrei
- Wasserabweisend

Unverträglichkeit:

- Baustoffe mit Lösungsmitteln
- Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln
- Teerprodukten
- Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin
- Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin
- Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs. HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung: 11/2024

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.