

Produktdatenblatt

Austrotherm XPS® Premium P



Druckfeste Wärmedämmplatte **mit verbesserten Wärmedämmegenschaften** aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren mit **geprägter Oberfläche und gerader Kante**

- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich
- ▶ Beste ökologische Eigenschaften
- ▶ Ausgezeichnete Wärmedämmung
- ▶ Für geförderten Wohnbau geeignet

Anwendung:	Wärmedämmung im Sockelbereich, Wärmebrückendämmung und an der Wand Innenseite.	
Lieferform:	Plattenabmessungen: Lieferdicken: Kantenausbildung: Oberfläche:	1250 x 600 mm 80 – 400 mm Gerade Kante Geprägt
Produktart:	Extrudierter Polystyrol Hartschaum nach Ö-Norm EN 13164 nach Ö-Norm B 6000	XPS XPS – R
Bezeichnungsschlüssel:	XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD(V)5-TR200-FTCD2	
Qualität:	Fremdüberwacht durch das FIW München	
Technische Daten:	Belastbarkeitsgruppe: Wärmeleitfähigkeit:	BG 30 0,027 W/mK (80 – 400 mm)
	Mindestrohdichte: Druckspannung bei 10%: Geschlossenzzelligkeit: Elastizitätsmodul: Wasseraufnahme Kapillar: Wasseraufnahme durch Diffusion: Frost-Tau-Wechselbeständigkeit: Brandverhalten EN 13501-1:	≥ 30 kg/m³ CS(10/Y) 300 kPa = 30 t/m² ≥ 95 % 12 N/mm² = 12.000 kPa 0 WD(V)5 Vol.% FTCD 2 E
Verarbeitung:	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	70°C

Austrotherm XPS® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs, HBCD

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung: 09/2024

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.